

FICHE TECHNIQUE

FERROCOTE® 376 U1 HUILE DE PROTECTION DEWATERING

Ce produit est un produit de protection hydrofuge destiné au stockage de longue durée. Il laisse sur la pièce une fine pellicule brillante. L'excellente adhésion du film sur la pièce à protéger, limite l'égouttage de l'huile dans les emballages. Ce produit peut être éliminé facilement à l'aide des systèmes de dégraissage traditionnels. Il possède d'excellentes propriétés hydrofuges et séparatrices d'eau. Il qui neutralisent les empreintes digitales.

Applications

Ce produit est en phase avec les directives européennes sur la protection de l'environnement et de la couche d'ozone car il ne contient pas (<3%) de C.O.V (1999/13/CE, procédés Industriels, pression de vapeur > 0.01kPa à 20°C)
Concentration d'utilisation : à utiliser pur.
La surface à protéger doit être exempte de corrosion avant l'application de notre produit.

Hydrofuge, Neutralisant d'empreintes, ...

Recommandation d'utilisation

Les produits de protection contre la corrosion, utilisés suivant les recommandations de Quaker Houghton, nécessitent peu de maintenance.

Pour des applications plus critiques, comme la protection finale de pièces de roulement, il est conseillé d'assurer un suivi des paramètres du produit et de vérifier à tout moment la méthode d'application afin d'obtenir un film homogène. Le poids de couche obtenu après séchage, est un paramètre critique à maintenir pour assurer la protection anti-corrosion dans des conditions normales de stockage. Dans le cas d'un dewatering, en cas de réutilisation de produit (immersion, pulvérisation), surveiller la teneur en eau (pollution) ainsi que la désémulsion de celle-ci et éliminer régulièrement l'eau séparée dans la cuve de stockage, avant d'appliquer le produit. Nous vous invitons à consulter un représentant Quaker Houghton pour toutes informations complémentaires.

Avantages

- Excellente protection anticorrosion avec un film mince
- Odeur faible et haut point d'éclair
- Exempt de Baryum ou d'autres métaux lourds
- Exempt de COV (<3%). N'émanant pas de solvants dans l'atmosphère
- Propriétés hydrofuges et de séparation d'eau

Santé, Sécurité et Manutention

Veillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur le stockage, la manipulation et l'élimination en toute sécurité. Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors de notre contrôle raisonnable, et nous n'assumons aucune responsabilité pour toute inefficacité du produit ou toute blessure ou dommage découlant de ou en relation avec ces conditions.

Ce produit à une durée de vie recommandée de: 12 mois

Propriétés

PROPRIETES	VALEUR TYPE	UNITÉ
Apparence/ Couleur	Clair Ambre foncé	[-]
Viscosité	6	mm ² /s @ 40°C
Densité	850	kg/m ³ @ 15°C
Point d'éclair (COC)	110	°C
Point d'écoulement	<4	°C
Corrosion cuivre	1b	[-]
Temps de séchage (mn)	>180	mn
Poids de Couche (gr/m ²)	1 - 2	g/m ²
Cabinet d'humidité (cycle)	140	rounds, ISO 6270 AHT hours,
Brouillard Salin (h)	24	DIN 50021 SS
Type de Film	Cireux sec	mn
Protection en interieur (mois)	12 - 24	month
Protection extérieure (mois)	3	month

Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que la présente publication est exacte au moment de sa parution. Ces informations peuvent être affectées par des modifications postérieures à la publication. Cette fiche technique doit être utilisée uniquement pour ce produit. Avant toute utilisation, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur les risques et les paramètres d'utilisation du produit. Toute responsabilité et toute garantie explicite ou implicite sont exclues quant aux résultats de performance du produit, l'exactitude de ces données, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à quelque fin que ce soit. [044705]

