

QUAKERCUT[®] 8150 EPS

HUILE ENTIERE POUR L'USINAGE ET LA RECTIFICATION

Huile entière haute performance élaborée à partir d'une technologie lubrifiante de pointe. Le choix de sa base minérale raffinée aux solvants garantit une faible teneur en aromatiques. Le mélange subtile d'additifs polaires avec une additivation extrême-pression et anti-usure sans chlore, donne une bonne synergie mouillabilité/lubrification, assure des états de surface de qualité et prolonge la durée de vie des outils.

Le produit s'utilise pur.

Applications

Applications principales: opérations difficiles de travail des métaux.

Métaux ferreux.

Pour une application plus spécifique, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Opérations

Tournage, Fraisage, Perçage, Perçage profond, Taraudage, Alésage, Brochage, Sciage, Rectification, Taillage, Rasage, ...

Matériaux

Fonte, Acier, Acier allié, Acier inoxydable, Alliages Alu, Titane, ...

Recommandation d'utilisation

Chaque monte de bain neuf sera précédée d'un nettoyage des installations en contact avec l'huile.

Conseils pour une meilleure conservation des performances de l'huile et pour une durée de vie prolongée:

- Éviter les pollutions avec de l'eau.
- Minimiser les pollutions par les fluides de coupe aqueux ou produits lessiviels.
- Minimiser les pollutions par les huiles dites "étrangères" (huiles hydrauliques, glissières, etc....).
- Utiliser une filtration adéquate pour éliminer les fines métalliques et autres polluants solides.
- Éviter la surchauffe de l'huile.

* Nous vous invitons à consulter un représentant Quaker Houghton pour toutes informations complémentaires.

Avantages

- Exempt de Chlore et Zinc
- Faible tendance à la formation de brouillards d'huile
- Moussage faible et bon pouvoir de désaération
- Durées de vie outils allongées: productivité améliorée
- Onctuosité et mouillabilité permettant l'obtention de hautes performances de coupe

Santé, Sécurité et Manutention

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur le stockage, la manipulation et l'élimination en toute sécurité. Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors de notre contrôle raisonnable, et nous n'assumons aucune responsabilité pour toute inefficacité du produit ou toute blessure ou dommage découlant de ou en relation avec ces conditions.

Ce produit à une durée de vie recommandée de: 12 mois

Propriétés

PROPRIETES	VALEUR TYPE	UNITÉ
Apparence/ Couleur	Clair Jaune	[-]
Viscosité	15	mm ² /s @ 40°C
Densité	888	kg/m ³ @ 15°C
Point d'éclair (COC)	182	°C
Point d'écoulement	< -7	°C
Corrosion cuivre	1a	[-]

Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que la présente publication est exacte au moment de sa parution. Ces informations peuvent être affectées par des modifications postérieures à la publication. Cette fiche technique doit être utilisée uniquement pour ce produit. Avant toute utilisation, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur les risques et les paramètres d'utilisation du produit. Toute responsabilité et toute garantie explicite ou implicite sont exclues quant aux résultats de performance du produit, l'exactitude de ces données, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à quelque fin que ce soit. [043005]