



SLIDEWAY OIL 68

Slideway Oil

Recommandé par Comma pour les applications nécessitant l'un des éléments suivants :

AGMA 9005-E02, DIN 51517-3 CLP, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HG, ISO 19378 GA & GB

Durée de conservation

- 5 ans à partir de la date de fabrication

Caractéristiques

Densité à 15°C	0.876 °C
Viscosité à 40°C	68
Viscosité à 100°C	8.8
Indice de viscosité	102
Point d'écoulement (°C)	-18 °C
Couleur	Natural
pH	0.03

UPDATED: 02.02.2026